

TESSINO

120X120



Leveling system



Rectificado
Rectified



Antihielo
Frost proof



No Repetitivo
No Repetitive



Dest. Medio(v3)
Shade Variation: Medium




Polivalente
Versatile



Porcelánico
Porcelain




TESSINO IVORY NATURAL




TESSINO GREY NATURAL



TESSINO SMOKE NATURAL




TESSINO BLACK NATURAL




TESSINO BRONZE NATURAL




TESSINO IVORY PULIDO




TESSINO SMOKE PULIDO



TESSINO GREY PULIDO



TESSINO BRONZE PULIDO



TESSINO BLACK PULIDO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

| Formato Size | Color Colour | MOHS (Dureza) Strength Resistance | PEI | | DESPLAZAMIENTO GLIDE | | | Absorción de Agua Water Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance | | | | | | | | Resistencia a las Manchas Stain Resistance | | | Resistencia Mecánica Mechanical Resistance | | | |
|-----------------|-----------------|--|----------------|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---|---|---|---|----------------------------------|---|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
| | | | Clase Class | Etapa Abrasion Stage | UNE-ENV 12633:2003 | DIN 51130** | DIN 51097** | | P.D. Limpieza Cleaning | Aditivos Agua Piscina Additive pools water | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration) | | | | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration) | | | | Con Acción Trazante Tracing Action | Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action | Con Acción Fílmica Filmic Action | Resistencia a la helada Frost Resistance | Resistencia a la flexión Bending Resistance |
| | | | | | | | | | | | Ácido Clorhid. Hydrochloric Acid | Ácido Cítrico. Citric Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | Ácido Clorhid. Hydrochloric Acid | Ácido Láctico Lactic Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | | | | | | | |
| 120X120 | Ivory | 6 | 4 | 12000 | 1 | | | <0,5% | | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |
| | Grey | 6 | 3 | 750 | 1 | | | <0,5% | | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |
| | Smoke | 6 | 4 | 6000 | 1 | | | <0,5% | | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |
| | Black | 5 | 1 | 150 | 1 | | | <0,5% | | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |
| | Bronze | 5 | 2 | 600 | 1 | | | <0,5% | | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |
| | Ivory | 4 | 4 | 12000 | 0 | | | <0,5% | | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |
| | Smoke | 4 | 4 | 6000 | 0 | | | <0,5% | | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |
| | Grey | 4 | 3 | 750 | 0 | | | <0,5% | | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |
| | Bronze | 3 | 3 | 750 | 0 | | | <0,5% | | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |
| | Black | 3 | 1 | 150 | 0 | | | <0,5% | | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |

EMBALAJE / PACKING LIST

| | Pcs / Cajas Pcs / Box | M2 / Cajas Sqm / Box (aprox.) | Kg / Cajas Kg / Box | Cajas / Palet Boxes / Pallet | M2 / Palet Sqm / Pallet (aprox.) | Kg / Palet Kg / Pallet | Pulgadas Inches |
|---------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|--------------------|
| 120X120 | 1 | 1.44 | 31,00 | 40 | 57.6 | 1240 | 47,24"X47,24" |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado

We recommend using Levelling System to fix the tiles

: 09/08/2021